



999 ЭКОСАТЕН

Шпатлевка универсальная гипсовая

Для окончательного выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной относительной влажностью с целью получения высококачественной поверхности под покраску, оклейку обоями и другие виды декоративной отделки.

Основания

Поверхности, с перепадами не более 3 мм: бетонные, гипсовые оштукатуренные поверхности, поверхности гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, поверхности пазогребневых гипсовых плит.



пластична и
удобна в работе



тонкослойная



трещиностойкая



для внутренних работ

Технические характеристики

Цвет	Белый
Количество воды на 1 кг сухой смеси	0,3-0,33 л
Количество воды на мешок 18 кг сухой смеси	5,4-6,0 л
Время высыхания при t = 20 °С	4-5 часов
Открытое время в таре	90 минут
Температура основания и окружающей среды	от +5° до +30°С
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,4 МПа
Прочность сцепления с основанием (бетон) в возрасте 28 суток	4 МПа
Рекомендуемая толщина слоя нанесения	0,2 - 3 мм
Максимальная толщина слоя нанесения	5 мм
Расход смеси на на 1 кв. м при толщине слоя 1 мм	1 - 1,2 кг

Инструкция по применению

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, грязи, масляных и битумных пятен. Малярные покрытия должны быть удалены. Сильновпитывающие основания перед нанесением обработать универсальной грунтовкой.

Приготовление растворной смеси

В чистую пластмассовую емкость, наполненную чистой водой комнатной температуры засыпать сухую смесь, исходя из соотношения 0,3-0,33 л на 1 кг сухой смеси и перемешать до однородной массы профессиональным миксером или дрелью с насадкой. Дать отстояться раствору 2-3 минуты и снова перемешать. Полученный раствор шпатлевки использовать в течение 90 минут.

Выполнение шпатлевочных работ

Раствор шпатлевки нанести на предварительно подготовленную поверхность и разравнивать широким металлическим шпателем слоем 0,2 – 3 мм. Через 4-5 часов после нанесения поверхность ошкурить с помощью мелкозернистого абразивного материала. После ошкуривания поверхность обработать универсальной грунтовкой и нанести второй слой шпатлевки тонким слоем «на сдир» для устранения мельчайших неровностей.

Работа с инструментом

В работе необходимо использовать чистый инструмент и емкости, так как загрязненные инструменты и емкости сокращают время использования шпатлевочной смеси. После работы инструмент вымыть водой.

Хранение и упаковка

Продукция поставляется в бумажных мешках по 18 кг. Срок хранения продукции в неповрежденной фирменной упаковке в сухом крытом помещении при температуре +5°...+30°С и уровне влажности не более 70% в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предотвращения от увлажнения - 6 месяцев. Смесь из поврежденных мешков пересыпать использовать в первую очередь. Смесь в мешках хранить на поддонах.

Общие указания

Производитель гарантирует соответствие качества продукции техническим характеристикам при соблюдении технологии работ с материалом, но не несет ответственности за его применение в целях, непредусмотренных инструкцией.